



## USINAGEM LATERAL (A/B)



## USINAGEM TOPO (C/D)



Certificado  
NBR ISO 9001



**Produto:** Deck Antislep Australia 3 - 88,9 x 25,4mm

**Código:** dck\_as\_1fc\_8890\_2504

**Espessura:** 25,4mm

**Largura:** 88,9mm

**Comprimento:** 7' a 16'

**Variação:** 3',4',5',6'

**Versão:** dck\_as\_1fc\_8890\_2540\_v\_2010\_01

### Produto disponível nas seguintes espécies:

- *Cumarú* (*Dipteryx sp*)
- *Garapeira* (*Apuleia sp*)
- *Ipê* (*Tabebuia sp*)
- *Tatajuba* (*Bagassa guianensis*)
- *Sucupira preta* (*Bowdichia sp*)
- *Maçaranduba* (*Manilkara sp*)

### Composição do Embarque : Container - 40'

- *Cumarú* (*Dipteryx sp*) - 20,00m<sup>3</sup>
- *Ipê* (*Tabebuia sp*) - 20,00m<sup>3</sup>
- *Garapeira* (*Apuleia sp*) - 24,00m<sup>3</sup>

### Secagem

AD > Seca ao ar. mínimo 20% e máximo 50%

### Peso / KD

- *Cumarú* (*Dipteryx sp*) - 1.250Kg/m<sup>3</sup> [(+10%) ou (-10%)]
- *Ipê* (*Tabebuia sp*) - 1.300Kg/m<sup>3</sup> [(+10%) ou (-10%)]
- *Garapeira* (*Apuleia sp*) - 1.100Kg/m<sup>3</sup> [(+10%) ou (-10%)]

### Industrialização

Assoalho de uso externo, aplainado com acabamento ranhurado na face superior e inferior e as laterais lisas.

### Enfardamento do Pallet

Com fitas de aço. Fardos com um comprimento e uma largura. Enfardados com separadores e cera nos topos.

### CDT - CONTROLE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Produto: Deck Antislep Australia 3 - 88,9 x 25,4mm

Cód. Produto: dck\_as\_1fc\_8890\_2504

Arquivo Digital: dt\_pt\_dck\_as\_1fc\_8890\_2540\_v\_2010\_01

Versão: dck\_as\_1fc\_8890\_2540\_v\_2010\_01

Catálogo: tec\_deck\_antslep\_pt\_2010\_v1

Controle de Cópias: Entrada: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Produção \_\_\_\_\_  D.Industrial \_\_\_\_\_

SGQ/PROD. \_\_\_\_\_  D.Vendas \_\_\_\_\_

### Leitura dimensional / mm

55,80 → Dimensão Nominal  
(55,00 - 56,60) → Tolerância

Desenho sem escala. / medidas em milímetros.  
Alterações dimensionais podem ser realizadas de acordo com procedimentos de qualidade interna.

### Localizador

